



PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA O FOGO

CKC® INSS-1440 E CKC® INSS-2460

ESPECIFICAÇÕES

Os **selantes intumescentes** resistentes ao fogo podem ser de **base acrílica (CKC® INSS-1440)**, aplicáveis em pequenos vãos, aberturas e nas selagens elétricas e perimetrais, para ambientes secos e internos; ou à **base de silicone (CKC® INSS-2460)**, aplicáveis em pequenos vãos, aberturas e nas selagens elétricas, hidráulicas, juntas, ideal para ambientes úmidos e externos.

Densidade	Aprox. 1,55 ± 0,1g/cm ³ /1,15 - 1,25g/cm ³
Cor	Cinza / Branca
Temperatura de uso	5 a 40° C/-25 a 80° C
Cura ao toque	Aprox. 30 min.
Tempo total de cura	7 a 21 / 7 a 14 dias
Dureza (CKC® INSS-2460)	Shore A 30° - 40°
Alongamento (CKC® INSS-2460)	>200%
Taxa de expansão (CKC® INSS-1440)	3 a 5 vezes
Temp. de armazenagem	10 a 30°C
Embalagens	Tubo de 310ml / Sachê de 600ml (CKC® INSS-1440)

Principais Benefícios:

Excelente resistência ao fogo, fácil de instalar, livre de halogênios e não contém amianto.

Ensaio e Certificados:

UL1479 (3h), T&F Rating, *UL2079 (3h), ASTM E662 com Dm<450, ASTM E84, FM Approved.

* somente presente no modelo CKC® INSS-2460+ sob encomenda.



CONHEÇA AQUI O PORTFÓLIO
COMPLETO FIRESTOP CKC®

CLIQUE AQUI



Atendimento e
orçamentos via
WhatsApp

Aponte sua
câmera ou
clique no
QR Code.

Copyright © 2021 | CKC do Brasil Ltda | Todos os direitos reservados

TEL: +55 (11) 5584-6380 | +55 (11) 5595-8828

www.ckc.com.br | Informações: info@ckc.com.br

Rua das Rosas, 300 | Bairro Mirandópolis | São Paulo, SP | CEP:04048-000

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO E USO DO PRODUTO



CKC® INSS-1440 E CKC® INSS-2460

INSTALAÇÃO

1. Limpe a superfície das aberturas e de todas passagens onde será aplicado;
2. Caso seja necessário, use moldes ou formas para o material;
3. Aplique a quantidade adequada do CKC® INSS-1440 ou CKC® INSS-2460 e posteriormente apare a superfície com uma espátula;
4. Para CKC® INSS-1440 a superfície pode receber pintura após a cura completa.

ARMAZENAGEM

Armazene em ambiente interno, seco e livre de calor, entre 10°C a 30°C.

Utilize o produto em até 24 meses da data de fabricação (vide frasco: AAMMDD)

MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Após a aplicação do produto, o mesmo deve ser inspecionado a cada 2 anos para ambientes internos e quando se aplicar a ambientes externos, a inspeção deve ocorrer anualmente, afim de diagnosticar, reparar ou dar o tratamento adequado para sua durabilidade/ciclo de manutenção/vida útil e garantias.

A CKC do Brasil e seus aplicadores estão qualificados e aptos a executar estas inspeções e relatórios, bem como as medidas de manutenção adequadas para a conservação e durabilidade do produto. A não realização da inspeção anual e não comunicação por escrito dos relatórios à CKC do Brasil, implica na perda das garantias do produto. Solicite hoje a sua inspeção e assegure que o produto terá sua durabilidade esperada. Consulte neste link o Manual de Manutenção e Conservação dos Produtos CKC: <https://ckc.com.br/manual-de-manutencao-e-conservacao-dos-produtos-ckc>

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

Para sua segurança, utilize máscara de respiração, óculos protetores e luvas de látex durante a aplicação.

A CKC do Brasil não se responsabiliza pelo uso incorreto do produto, bem como por acidentes ocorridos com o mesmo. Consulte com nossa equipe técnica sistemas e rendimentos disponíveis para cada produto.

